

Procédé SP WALL

AVIS TECHNIQUE 13/23-1502_V1

Famille « Revêtements de murs »

LISTE DES PIERRES REVENDIQUEES

Pierres naturelles : Caractéristiques physico – mécaniques selon la NF B 10-601

Pierres	Origine	Masse volumique apparente (kg/m ³)	Porosité ouverte (%)	Résistance à la flexion (Mpa)
		EN 1936	EN 1936	EN 12372
		Fréquences des contrôles		
		1 fois tous les 2 ans	1 fois tous les 2 ans	1 fois tous les 2 ans
Pierre calcaire Branco Mar	Alcobertas ; Rio Maior ; Santarém (Portugal)	2240	15,3	6,7
Pierre calcaire Branco Real	Vale de Moita (Portugal)	2370	10,8	10,4

Date de mise à jour de la liste : 06/11/2023