

Sur le système

<A> Press Inox 304 System, tubes and fittings

Famille de produit/Procédé : Système de canalisations métalliques

Titulaire :

Ningbo IDC International Trading Co., Ltd
Floor 43, Building A, International Trade Center,
Ningbo Chamber of Commerce,
No.558 of Taikangzhong Road, Yinzhou District
CN-Ningbo 315100
Tél. : +86-574- 27670666
Email : idcnb@idcgroup.com.cn
Internet : www.idcgroup.com.cn

Distributeur :

Conex Universal Ltd
Global House, 95 Vantage Point,
The Pensnett Estate, Kingswinford,
West Midlands
DY6 7FT, UNITED KINGDOM
Tél. : 0121 521 2905
Email : Ryan.Peake@IBPGroup.com
Internet : www.conexbanninger.com

AVANT-PROPOS

Les avis techniques et les documents techniques d'application, désignés ci-après indifféremment par Avis Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction **des éléments d'appréciation sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés** dont la constitution ou l'emploi ne relève pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n'est donc **pas un document de conformité ou à la réglementation ou à un référentiel d'une « marque de qualité »**. Sa validité est décidée indépendamment de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).

L'Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités des acteurs de la construction. Indépendamment de l'existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.

L'Avis Technique s'adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l'art, il n'a pas vocation à contenir d'autres informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé conformes à des règles de l'art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.

Groupe Spécialisé n° 14.1 - Equipements / Systèmes de canalisations pour le sanitaire et le génie climatique

Version du document

Description	Rapporteur	Président
Extension commerciale à l'Avis Technique n° 14.1/21-2305_V1	Walid JAAFAR	Philippe GIRON

Avis du Groupe Spécialisé

Compte tenu des engagements :

- de la société Ningbo IDC International Trading Co., Ltd de ne fournir à la société Connex Universal Ltd, en vue de la commercialisation sous la dénomination <A> Press Inox 304 System, tubes and fittings, que le procédé Pres Inox 304,
- de la société Conex Universal Ltd, de ne distribuer sous l'appellation commerciale <A> Press Inox 304 System, tubes and fittings, que le procédé Press Inox 304 que lui fournit la société Ningbo IDC International Trading Co., Ltd.

Le Groupe Spécialisé n° **14.1 - Equipements / Systèmes de canalisations pour le sanitaire et le génie climatique** de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a formulé sur le procédé <A> Press Inox 304 System, tubes and fittings, le même Avis que celui formulé sous le n° 14.1/21-2305_V1 aux mêmes conditions et pour la même durée.

Cet Avis Technique sera rendu caduc par dénonciation de l'une des parties.

Sur le système

Press ID Inox 304

Famille de produit/Procédé : Système de canalisations métalliques

Titulaire : **Société Ningbo IDC International Trading Co., Ltd.**
Internet : www.idcgroup.com.cn

Descripteur :

Raccords à sertir en acier inoxydable de nuance 304, destinés à la réalisation de réseaux de chauffage et de refroidissement.

Groupe Spécialisé n° 14.1 - Equipements / Systèmes de canalisations pour le sanitaire et le génie climatique

AVANT-PROPOS

Les avis techniques et les documents techniques d'application, désignés ci-après indifféremment par Avis Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction **des éléments d'appréciation sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés** dont la constitution ou l'emploi ne relève pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n'est donc **pas un document de conformité ou à la réglementation ou à un référentiel d'une « marque de qualité »**. Sa validité est décidée indépendamment de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).

L'Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités des acteurs de la construction. Indépendamment de l'existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.

L'Avis Technique s'adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l'art, il n'a pas vocation à contenir d'autres informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé conformes à des règles de l'art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.

Versions du document

Version	Description	Rapporteur	Président
V1	Nouvelle demande.	Walid JAAFAR	Philippe GIRON

Table des matières

1.	Avis du Groupe Spécialisé	4
1.1.	Définition succincte	4
1.1.1.	Description succincte	4
1.1.2.	Identification	4
1.2.	AVIS.....	4
1.2.1.	Domaine d'emploi accepté	4
1.2.2.	Appréciation sur le procédé	4
1.2.3.	Prescriptions Techniques	5
2.	Dossier Technique.....	6
2.1.	Données commerciales	6
2.1.1.	Coordonnées	6
2.2.	Description	6
2.2.1.	Définition	6
2.3.	Domaine d'emploi	6
2.4.	Définition des matériaux constitutifs	6
2.5.	Définition du produit.....	6
2.5.1.	Diamètres, épaisseurs, tolérances, gamme dimensionnelle	7
2.5.2.	Outils pour la réalisation des sertissages	7
2.5.3.	Etat de livraison	7
2.6.	Contrôles de fabrication	7
2.6.1.	Contrôles effectués aux différents stades de la fabrication	7
2.6.2.	Description du processus de fabrication.....	7
2.6.3.	Certification	7
2.6.4.	Marquage	7
2.7.	Description de la mise en œuvre	7
2.7.1.	Prescriptions générales	7
2.7.2.	Prescriptions particulières.....	7
2.8.	Mode d'exploitation commerciale du produit	8
2.9.	Résultats expérimentaux.....	8
2.10.	Références	9
2.10.1.	Données Environnementales	9
2.10.2.	Autres références	9
2.11.	Annexes du Dossier Technique.....	10

1. Avis du Groupe Spécialisé

Le Groupe Spécialisé n° 14.1 - Equipements / Systèmes de canalisations pour le sanitaire et le génie climatique de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 24 juin 2021, le système **Press ID Inox 304**, présenté par la Société Ningbo IDC International Trading Co., Ltd. Il a formulé, sur ce procédé, l'Avis Technique ci-après. L'avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine.

1.1. Définition succincte

1.1.1. Description succincte

Raccords à sertir en acier inoxydable de nuance 304, destinés à la réalisation de réseaux de chauffage et de refroidissement. Ces raccords sont à utiliser avec des tubes en acier inoxydable conformes à la norme NF EN 10312 et qui doivent présenter les dimensions suivantes :

15x1,0 - 18x1,0 - 22x1,2 - 28x1,2 - 35x1,5 - 42x1,5 - 54x1,5 - 76,1x2,0 - 88,9x2,0 - 108x2,0.

1.1.2. Identification

Les éléments de marquage relatifs à la Certification QB sont définis dans le Référentiel de Certification [QB 08](#) « Systèmes de canalisations de distribution d'eau ou d'évacuation des eaux ».

1.2. AVIS

1.2.1. Domaine d'emploi accepté

Identique au domaine proposé :

Chauffage, refroidissement : température minimale de 5 °C.

Pression maximale admissible (PMA) :

- 16 bars pour les DN 15 à 54 mm,
- 10 bars pour les DN ≥ 76 mm.

1.2.2. Appréciation sur le procédé

1.2.2.1. Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi

Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment l'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et l'exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent avis. Le titulaire du présent avis conserve l'entière responsabilité de ces informations et déclarations.

Données environnementales

Le raccord ne dispose d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du système.

Sécurité en cas d'incendie

Selon le type de bâtiment (bâtiments d'habitation, établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur, immeubles de bureaux, installations classées) la réglementation incendie peut contenir des prescriptions sur les canalisations (tubes et raccords) et leur mise en œuvre.

En particulier, elle peut exiger que les produits entrent dans une catégorie de classification vis-à-vis de la réaction au feu. Dans ce cas, il y aura lieu de vérifier la conformité du classement dans un procès-verbal d'essai de réaction au feu en cours de validité.

Gamme dimensionnelle

La gamme de tubes et raccords proposée permet la réalisation des installations les plus couramment rencontrées pour le domaine d'emploi visé.

1.2.2.2. Aptitude à l'emploi

Les essais effectués ainsi que les références fournies permettent d'estimer que l'aptitude à l'emploi de ce système est satisfaisante

1.2.2.3. Durabilité - Entretien

Pour les applications envisagées, la durée de vie du système est équivalente à celle des systèmes traditionnels.

1.2.2.4. Fabrication et contrôle

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique (annexes).

1.2.2.5. Mise en œuvre

Le mode de mise en œuvre décrit dans le Dossier Technique est considéré comme adapté au produit, sans préjudice de la possibilité d'utiliser des outillages dont les fabricants auraient apporté la preuve de leur aptitude à la mise en œuvre des raccords objets du présent Avis Technique.

1.2.3. Prescriptions Techniques

1.2.3.1. Spécifications

Les résultats des contrôles de fabrication (§ 2.6.1 du Dossier Technique) sont portés sur des fiches ou sur des registres.

1.2.3.2. Autocontrôle de fabrication et vérification

La vérification de l'autocontrôle est assurée par le CSTB suivant les dispositions prévues par le Référentiel de Certification [QB 08](#) « Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux ». Elle comporte :

- l'examen en usine, par un inspecteur du CSTB, de la fabrication et de l'autocontrôle, une fois par an ;
- la vérification des caractéristiques définies dans le Tableau 3 en annexe du Dossier Technique, par des essais effectués au laboratoire du CSTB.

Appréciation globale

L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté (cf. paragraphe 1.2.1) est appréciée favorablement.

2. Dossier Technique

Issu du dossier établi par le titulaire

2.1. Données commerciales

2.1.1. Coordonnées

Titulaire : Société Ningbo IDC International Trading Co., Ltd.
 Floor 43, Building A, International Trade Center, Ningbo Chamber of Commerce,
 No.558 of Taikangzhong Road, Yinzhou District
 CN-Ningbo 315100
 Tél. : +86-574- 27670666
 Email : idcnb@idcgroup.com.cn
 Internet : www.idcgroup.com.cn

Usine : No.135 Renhe Road, Binggang Industrial City, Yuhuan City, Taizhou City, Zhejiang Province (CN)

2.2. Description

2.2.1. Définition

Raccords à sertir en acier inoxydable de nuance 304, destinés à la réalisation de réseaux de chauffage et de refroidissement. Ces raccords sont à utiliser avec des tubes en acier inoxydable conformes à la norme NF EN 10312 et qui doivent présenter les dimensions suivantes :

15x1,0 - 18x1,0 - 22x1,2 - 28x1,2 - 35x1,5 - 42x1,5 - 54x1,5 - 76,1x2,0 - 88,9x2,0 - 108x2,0.

2.3. Domaine d'emploi

Chauffage, refroidissement : température minimale de 5 °C.

Pression maximale admissible (PMA) :

- 16 bars pour les DN 15 à 54 mm,
- 10 bars pour les DN ≥ 76 mm.

2.4. Définition des matériaux constitutifs

- Raccords fabriqués par façonnage à froid à partir de tubes conformes à la norme NF EN 10312 n°1.4301/n°1.4307 (nuance 304) selon NF EN 10088-1.
- Joints toriques : EPDM conformes à la norme EN 681-1.

2.5. Définition du produit

Le système se compose de raccords en acier inoxydable dont l'assemblage est réalisé par sertissage à l'aide d'un outil muni de mâchoires et de chaînes adaptables pour chacun des diamètres. La compression, lors du sertissage d'un joint disposé dans une gorge, assure l'étanchéité de l'assemblage.

Figure 1 – Raccords à sertir Press ID Inox 304



2.5.1. Diamètres, épaisseurs, tolérances, gamme dimensionnelle

La gamme détaillée des raccords et leurs côtes d'encombrement sont précisées dans la documentation du fabricant. Cette gamme comporte notamment coudes, tés, manchons, réductions, raccords mixtes mâles ou femelles.

Ces raccords sont à utiliser avec des tubes en acier inoxydable conformes à la norme NF EN 10312 qui doivent présenter les dimensions suivantes :

15x1,0 - 18x1,0 - 22x1,2 - 28x1,2 - 35x1,5 - 42x1,5 - 54x1,5 - 76,1x2,0 - 88,9x2,0 - 108x2,0.

2.5.2. Outillages pour la réalisation des sertissages

Les outillages proposés permettent la réalisation d'assemblage par sertissage de part et d'autre d'une gorge intégrant un joint torique. Ces outils disposent de jeux de mors interchangeables pour chacun des diamètres. L'ensemble est livré sous coffret métallique avec notice d'utilisation.

2.5.2.1. Pinces

Les pinces mentionnées dans le *Tableau 2* en annexe du Dossier Technique peuvent être utilisées pour la réalisation du sertissage.

2.5.2.2. Mâchoires et chaînes

Toutes les mâchoires de sertissage de type « M » peuvent être utilisées pour l'ensemble des dimensions 15 à 35. Des chaînes spécifiques sont préconisées pour la réalisation des assemblages des dimensions 42 à 108.

Toutes les mâchoires de sertissage de type « V » peuvent être utilisées pour l'ensemble des dimensions 15 à 54.

2.5.3. Etat de livraison

Les raccords sont livrés sous emballage plastique.

Les outils de sertissage sont livrés sous coffret métallique avec leurs différents accessoires (jeu de mors ou de chaîne de sertissage pour chaque diamètre). Une notice d'utilisation et de réalisation des assemblages est jointe à chaque coffret.

2.6. Contrôles de fabrication

2.6.1. Contrôles effectués aux différents stades de la fabrication

Les contrôles effectués sur la matière première, en cours de fabrication et sur produits finis sont décrits dans le *Tableau 4* en annexe du Dossier Technique.

2.6.2. Description du processus de fabrication

Le processus de fabrication est décrit dans le *Tableau 4* en annexe du Dossier Technique.

2.6.3. Certification

Le système fait l'objet de la Certification QB sur la base du référentiel [QB 08](#) « Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux ».

2.6.4. Marquage

Le fabricant s'engage à respecter les exigences définies au § 1.1.2 « Identification » de la partie Avis.

2.7. Description de la mise en œuvre

2.7.1. Prescriptions générales

Les règles générales définies dans les DTU suivants sont applicables au système :

- DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation.

Pour interprétation du DTU 60.1, et en ce qui concerne les possibilités d'encastrement des assemblages il y a lieu de considérer que les raccords sont :

- démontables pour les raccords mixtes filetés/taraudés, ces raccords doivent donc toujours être accessibles. Cependant les raccords pour passage de cloison, filetés d'un côté et sertis de l'autre, sont considérés comme accessibles et à ce titre ils peuvent être encastrés en cloison.
- indémontables (soit assimilés à un raccord soudé ou collé au sens du DTU 60.1) pour les raccords à sertir ne comportant que des liaisons par sertissage. Ces raccords peuvent donc être encastrés dans les seules conditions autorisées au paragraphe 5.7 du DTU 60.1.

2.7.2. Prescriptions particulières

2.7.2.1. Réalisation des assemblages

La réalisation des assemblages ne doit être effectuée qu'avec l'outillage du fabricant et selon les dispositions préconisées dans sa documentation.

Le mode de réalisation des assemblages est illustré à la *Figure 2* en annexe du Dossier Technique.

Procéder dans l'ordre aux opérations suivantes :

- couper le tube à longueur ;
- ébavurer et ébarber intérieurement et extérieurement l'extrémité du tube. S'assurer qu'il n'existe pas de dépôt de particules métalliques à l'intérieur du tube susceptibles d'endommager le joint lors du montage ;
- s'assurer de la présence du joint dans sa gorge et de son parfait état ;
- marquer sur le tube la longueur d'emboîture telle que définie dans la documentation du titulaire et dans le *tableau 1* ci-dessous,
- emboîter le tube et le raccord en tournant légèrement jusqu'en butée et/ou jusqu'au repère apposé sur le tube (un peu d'eau peut-être utilisée pour faciliter l'insertion du raccord mais la graisse n'est pas autorisée) ;
- mettre en place les mors sur le raccord. Vérifier que le bourrelet du raccord est bien logé dans la gorge des mors et que ces derniers sont bien perpendiculaires à l'axe de l'assemblage tube/raccord ;
- engager la mâchoire à sertir sur le raccord ou sur la chaîne et procéder à l'opération de sertissage.

Un gabarit IDC est disponible sur demande pour vérifier le sertissage (diamètre extérieur).

Tableau 1 – Profondeurs d'emboîtement des tubes

Sertissages de type « M »

D extérieur (mm)	Profondeur d'emboîtement (mm)
15,0	20
18,0	20
22,0	21
28,0	23
35,0	26
42,0	30
54,0	35
76,1	53
88,9	58
108,0	72

Sertissages de type « V »

D extérieur (mm)	Profondeur d'emboîtement (mm)
15,0	22
18,0	22
22,0	23
28,0	24
35,0	26
42,0	36
54,0	40

2.7.2.2. Autres prescriptions

Il est souhaitable d'éviter de procéder à des soudures à proximité des joints sertis. Si cela s'avère nécessaire, il est impératif de maintenir une température de l'ensemble au-dessous de 150 °C en prenant les mesures appropriées.

2.8. Mode d'exploitation commerciale du produit

La commercialisation en France du système est assurée par un réseau de distributeurs.

2.9. Résultats expérimentaux

Les résultats d'essais d'évaluation réalisés sur ce système font l'objet du rapport d'essais CFM 20-007 du CSTB.

2.10. Références

2.10.1. Données Environnementales

Le raccord ne dispose d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du système

2.10.2. Autres références

Les quantités annuelles commercialisées par le titulaire ont été communiquées au CSTB.

Document non valide

2.11. Annexes du Dossier Technique

Figure 2 - Réalisation de l'assemblage



Tableau 2 – Outillages de sertissage

OUTILS DE SERTISSAGE KLAUKE : Type V					
Type	MAP1 MAP 219 BT	UAP2 UAP3L UAP332BT	UNP3 UNP2	UAP4L UAP4 UAP432BT	AHP700LS
Dimensions	15 au 22 mm	15 au 54 mm	15 au 54 mm	15 au 54 mm	15 au 54 mm

OUTILS DE SERTISSAGE NOVOPRESS : Type M							
Type	EFP2	EFP201 EFP202	AFP201 AFP202	ECO 203 ACO 203 BT	ACO 203 XL BT	ACO401 ACO403BT	HCPS
Dimensions	15 au 54 mm	15 au 54 mm	15 au 54 mm	15 au 54 mm	15 au 54 mm 76,1 au 108 mm	76,1 au 108 mm	76,1 au 108 mm

Tableau 3 – Essais de suivi de certification au laboratoire du CSTB

- Caractéristiques dimensionnelles : elles doivent être conformes aux plans cotés avec tolérances déposés au CSTB.
- Analyse de la composition des raccords métalliques par spectrométrie d'émission optique à étincelles :
 - conditions d'essais : NF EN 15079.
 - Tenue à la pression :
 - spécifications : tenue minimale d'1 h à 20 °C sous 3 PMA.
 - Résistance à des cycles de pressions alternées 1 à 3 PMA sous 1 Hz :
 - conditions d'essais : T 54-094, de 1 à 3 PMA sous 1 Hz,
 - spécifications : tenue minimale de 20 000 cycles.

Tableau 4 – Fabrication et contrôle

Description du processus de fabrication Les raccords sont fabriqués par formage de tubes en acier inoxydable. Toutes les pièces subissent un traitement thermique sous atmosphère réductrice.
Contrôles de fabrication • Vérification des certificats d'analyse des fournisseurs et analyse chimique à réception, • Contrôle statistique dimensionnel, • Tenue à la pression des assemblages, • Tenue à la traction des assemblages.