

Sur le procédé

---

## IFT EPDM

---

**Famille de produit/Procédé** : Flexible de raccordement

**Titulaire(s)** : Société IFT

### AVANT-PROPOS

Les avis techniques et les documents techniques d'application, désignés ci-après indifféremment par Avis Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction **des éléments d'appréciation sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés** dont la constitution ou l'emploi ne relève pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n'est donc **pas un document de conformité ou à la réglementation ou à un référentiel d'une « marque de qualité »**. Sa validité est décidée indépendamment de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).

L'Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités des acteurs de la construction. Indépendamment de l'existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.

L'Avis Technique s'adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l'art, il n'a pas vocation à contenir d'autres informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé conformes à des règles de l'art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.

**Groupe Spécialisé n° 14.1** - Equipements / Systèmes de canalisations pour le sanitaire et le génie climatique

## Versions du document

| Version | Description  | Rapporteur       | Président      |
|---------|--|------------------|----------------|
| V4      | <p>Cette version annule et remplace l'Avis Technique 14.1/12-1801_V3 et fait l'objet des modifications suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformité à la norme NF EN 13618,</li> <li>• Suppression de la tresse textile,</li> <li>• Suppression des DN6 et DN15,</li> <li>• Le DN10 est utilisé exclusivement pour l'application chauffage.</li> </ul> | ANGAMOUTTOU José | GIRON Philippe |
| V3      | <p>Cette version annule et remplace l'Avis Technique 14.1/12-1801_V2 et fait l'objet de la modification suivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suppression de l'application sanitaire,</li> <li>• Retrait du DN 25 pour la tresse textile.</li> </ul>  | ANGAMOUTTOU José | GIRON Philippe |

### Descripteur :

Flexibles de raccordement constitués par un tuyau en élastomère, assurant la fonction "étanchéité", autour duquel est tressée une gaine en acier inoxydable assurant la fonction "résistance pression".

Les flexibles peuvent être calorifugés avec un isolant élastomère flexible sur l'ensemble de la gamme de diamètres.

## Table des matières

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1.     | Avis du Groupe Spécialisé.....   | 4  |
| 1.1.   | Définition succincte.....  | 4  |
| 1.1.1. | Dimensions.....  | 4  |
| 1.1.2. | Longueurs, raccordements.....  | 4  |
| 1.1.3. | Identification.....  | 4  |
| 1.2.   | Avis.....  | 4  |
| 1.2.1. | Domaine d'emploi accepté.....  | 4  |
| 1.2.2. | Appréciation sur le système.....   | 4  |
| 1.3.   | Prescription Techniques.....   | 5  |
| 1.3.1. | Prescription générale.....   | 5  |
| 1.3.2. | Autocontrôle de fabrication et vérification.....                                       | 5  |
| 2.     | Dossier Technique.....   | 6  |
| 2.1.   | Mode de commercialisation.....   | 6  |
| 2.1.1. | Définition.....  | 6  |
| 2.1.2. | Dimensions :.....  | 6  |
| 2.1.3. | Domaine d'emploi.....  | 6  |
| 2.2.   | Définition des matériaux constitutifs.....   | 6  |
| 2.3.   | Définition du produit fini.....  | 6  |
| 2.3.1. | Diamètres, épaisseurs, tolérances – Gamme dimensionnelle.....                          | 6  |
| 2.3.2. | Etat de livraison.....   | 7  |
| 2.3.3. | Principales caractéristiques physiques physico-chimiques et mécaniques du produit..... | 7  |
| 2.3.4. | Contrôles effectués aux différents stades de la fabrication.....                       | 7  |
| 2.4.   | Certification.....   | 7  |
| 2.5.   | Marquage.....  | 7  |
| 2.6.   | Description du processus de fabrication.....   | 7  |
| 2.7.   | Description de la mise en œuvre.....   | 7  |
| 2.8.   | Mode d'exploitation commerciale du produit.....  | 8  |
| 2.9.   | Résultats expérimentaux.....   | 8  |
| 2.9.1. | Données Environnementales.....   | 8  |
| 2.9.2. | Autres références.....   | 9  |
| 2.10.  | Annexe du Dossier Technique.....   | 10 |

# 1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-après a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a conclu favorablement à son aptitude à l'emploi dans les conditions définies ci-après :

---

## 1.1. Définition succincte

---

Flexibles de raccordement constitués par un tuyau en élastomère, assurant la fonction "étanchéité", autour duquel est tressée une gaine en acier inoxydable assurant la fonction "résistance pression".

Les flexibles peuvent être calorifugés avec un isolant élastomère flexible sur l'ensemble de la gamme de diamètres.

Ces flexibles sont conformes à la norme NF EN 13618.

### 1.1.1. Dimensions

DN8, DN13, DN20, DN25. Ces flexibles sont conformes à la norme NF EN 13618.

DN10 est utilisé exclusivement pour l'application chauffage.

### 1.1.2. Longueurs, raccordements

La longueur maximale des flexibles est de 2,00 m. Dans le cas de flexibles de raccordement de robinetterie sanitaire, les normes NF EN 200, NF EN 816, NF EN 817, NF EN 1111 et NF EN 15091 définissent les longueurs minimales qui tiennent compte de la conception de la robinetterie.

Les différents types de raccordements proposés sont les suivants :

- Raccord mâle fixe et tournant,
- Raccord femelle fixe et à écrou tournant prisonnier (droit ou coudé),
- Raccord bicône pour tube cuivre,
- Raccord mâle pour robinetterie,
- Raccord à embout lisse,
- Raccord de type instantané « pushfit ».

### 1.1.3. Identification

Les éléments de marquage relatifs à la Certification QB sont définis dans le Référentiel de Certification « Flexibles de raccordement ».

---

## 1.2. Avis

---

### 1.2.1. Domaine d'emploi accepté

Identique au domaine proposé :

- Distribution d'eau chaude et froide sanitaire,
- Circuits de chauffage,
- Circuits de refroidissement.

Les pressions maximales admissibles (PMA) sont précisées dans les *Tableaux 1* et *2* du Dossier Technique.

Les flexibles avec raccords instantané « pushfit » DN10 et DN12 ne sont destinés qu'aux applications de refroidissement.

### 1.2.2. Appréciation sur le système

1.2.2.1. Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi

#### Aptitude à l'emploi

Les essais effectués permettent d'estimer que l'aptitude à l'emploi de ce système est satisfaisante.

#### Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment l'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et l'exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent avis. Le titulaire du présent avis conserve l'entière responsabilité de ces informations et déclarations.

Les flexibles « IFT EPDM » font l'objet d'une Attestation de Conformité Sanitaire déposée au CSTB. Les composants organiques sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 et modificatifs, et les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020.

### Données environnementales

Les flexibles « IFT EPDM » ne disposent d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peuvent donc revendiquer aucune performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du système.

#### 1.2.2.2. Durabilité – Entretien

Depuis la formulation du premier Avis Technique sur ces produits, en 1982, ils ont été largement utilisés. Aucun désordre important n'a été enregistré. Ces éléments confirment une durabilité satisfaisante, comparable aux autres éléments du réseau.

#### 1.2.2.3. Fabrication et contrôle

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par le Demandeur (DTED).

#### 1.2.2.4. Mise en œuvre

Le mode de mise en œuvre envisagé et décrit dans le Dossier Technique est considéré comme adapté au produit.

Dans tous les cas, la longueur maximale des éléments flexibles est limitée à 2,00 mètres et il n'est pas autorisé d'assembler plusieurs flexibles pour dépasser cette longueur.

---

## 1.3. Prescription Techniques

---

### 1.3.1. Prescription générale

Les flexibles autres que pour robinetterie doivent au moins comporter un raccord femelle à écrou tournant prisonnier ou deux raccords instantanés « pushfit ».

Les flexibles destinés à la robinetterie sanitaire doivent comporter à leur extrémité côté réseau, soit :

- un écrou tournant,
- un about fileté avec un méplat (dans ce cas la tuyauterie doit comporter un écrou tournant),
- un tube rigide de diamètre extérieur 10 mm.

Il est rappelé que les robinets sanitaires équipés de flexibles ne peuvent être titulaires de la marque NF, que si ces flexibles sont eux-mêmes titulaires d'un Avis Technique favorable.

Les filetages des raccords doivent être conformes aux normes ISO 228, ISO 7 et ISO 965-1.

Dans le cas de filetage cylindrique à joint plat (ISO 228 filetage/taraudage cylindriques sans étanchéité dans le filet), et afin de garantir une portée de joint suffisante, la face d'appui doit être plane et d'une largeur minimale de 2 mm.

Les caractéristiques des élastomères doivent être conformes aux spécifications de la norme NF EN 681-1 (type WB).

### 1.3.2. Autocontrôle de fabrication et vérification

#### 1.3.2.1. Autocontrôle

Les résultats des contrôles de fabrication (§ 2.3.4. du Dossier Technique) doivent faire l'objet d'enregistrements.

#### 1.3.2.2. Vérification

La vérification de l'autocontrôle est assurée par le CSTB suivant les dispositions prévues par le Règlement Technique de Certification. Elle comporte :

- l'examen en usine, par un inspecteur du CSTB, de la fabrication et de l'autocontrôle ;
- la vérification des caractéristiques définies dans le Tableau 4 en annexe du Dossier Technique, par des essais effectués au laboratoire du CSTB (deux fois par an).

## 2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

---

### 2.1. Mode de commercialisation

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Société :                            | IFT   |
| Désignation commerciale du produit : | IFT EPDM  |
| Nom et adresse du fabricant :        | IFT Groupe OMERIN<br>Zone Industrielle<br>FR-63600 Ambert |
| Usine :                              | FR-63600 Ambert   |

#### 2.1.1. Définition

Flexibles de raccordement constitués par un tuyau en élastomère, assurant la fonction "étanchéité", autour duquel est tressée une gaine en acier inoxydable assurant la fonction "résistance pression".

#### 2.1.2. Dimensions :

Tresse inox :

EI08, EI12, EI20, EI26. Ces flexibles sont conformes à la norme NF EN 13618.

EI10 est utilisé exclusivement pour l'application chauffage.

Les flexibles peuvent être calorifugés avec un isolant élastomère flexible sur l'ensemble de la gamme de diamètres.

#### 2.1.3. Domaine d'emploi

- Distribution d'eau chaude et froide sanitaire,
- Circuits de chauffage,
- Circuits de refroidissement.

Les pressions maximales admissibles (PMA) sont précisées dans les *Tableaux 1* et *2* du Dossier Technique.

Les flexibles avec raccords instantané « pushfit » DN10 et DN12 ne sont destinés qu'aux applications de refroidissement.

---

### 2.2. Définition des matériaux constitutifs

---

#### Tuyau intérieur

EPDM conforme aux spécifications de la norme NF EN 681-1 type WB pour une classe de dureté de 80 et titulaire d'une attestation de conformité sanitaire (ACS).

#### Raccords d'extrémité

Composants en contact avec l'eau potable :

Laiton de références CW617N\* selon les normes NF EN 12164 et NF EN 12165, Brut ou nickelé en surface.

Composants qui ne sont pas en contact avec l'eau potable :

Laiton brut ou laiton nickelé en surface référencé CW614N ou CW617N selon les normes NF EN 12164 et NF EN 12165.

#### Douilles de sertissage

Acier inoxydable AISI 304, désignation X5CrNi18-10 (matériau n°1.4301) et AISI 304L, désignation X2CrNi18-9 (matériau n°1.4307) selon la norme NF EN 10088-1.

#### Fils de tresse

Acier inoxydable de nuance AISI 304 Désignation X5CrNi18-10 (matériau n°1.4301) selon NF EN 10088-1.

#### Calorifuges

Mousse isolante en élastomère à cellules fermées souple de couleur noire.

---

### 2.3. Définition du produit fini

---

#### 2.3.1. Diamètres, épaisseurs, tolérances – Gamme dimensionnelle

Les flexibles sont composés d'un tuyau intérieur en élastomère muni d'une tresse extérieure en acier inoxydable. Les raccords d'extrémité sont assemblés par déformation mécanique d'une douille métallique qui vient comprimer le tuyau élastomère muni de sa tresse sur un insert (sertissage).

La gamme des produits et leurs caractéristiques dimensionnelles sont définies dans les *Tableaux 1* et *2* du Dossier Technique.

Les caractéristiques du tressage sont données dans les *Tableaux 3* et *4* du Dossier Technique.

Les caractéristiques du tressage permettent de garantir la tenue à la pression.

### 2.3.2. Etat de livraison

Les tuyaux flexibles sont livrés sous emballage carton ou sous sachet plastique, ils peuvent être également livrés pré-montés sur la robinetterie sanitaire.

### 2.3.3. Principales caractéristiques physiques physico-chimiques et mécaniques du produit

#### Élastomère

EPDM selon NF EN 681-1 type WB dureté nominale de 80.

#### Fils d'acier inoxydable

Rr > 600 MPa.

#### Calorifuges

Conductivité thermique :

$\lambda \leq 0,033 \text{ W/m.K.}$  ou  $\lambda \leq 0,034 \text{ W/m.K.}$  à 0°C,

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau :

$\mu \geq 10.000.$

### 2.3.4. Contrôles effectués aux différents stades de la fabrication

#### 2.3.4.1. Contrôles de réception

##### Tuyau élastomère

Les tuyaux élastomères comportent un marquage permettant d'identifier la référence du produit et la date de fabrication. Le fabricant procède à un contrôle dimensionnel (diamètre intérieur et extérieur) avant expédition. Les rapports de contrôle et les attestations correspondants sont disponibles sur demande.

##### Fil et tresse

Le fabricant contrôle les caractéristiques dimensionnelles pour chaque dimension de fils livrés. Un certificat d'analyse physique et chimique est fourni par lot.

##### Raccord, douilles de sertissage et bagues de joint

IFT procède à un contrôle statistique dimensionnel des composants.

Ces résultats sont enregistrés et archivés.

#### 2.3.4.2. Contrôles en cours de fabrication

Contrôle visuel de la qualité du tressage, des coupes du tuyau tressé, des douilles de sertissage selon procédure en vigueur.

#### 2.3.4.3. Contrôles sur produits finis

Le fabricant procède en laboratoire aux vérifications suivantes :

- Contrôle visuel et dimensionnel selon procédure en vigueur.
- Tenue à la pression 90 °C à 3 fois la pression de service t > 1h et effectuée à la montée en pression jusqu'à éclatement (selon procédure en vigueur).

Tous les résultats sont enregistrés et archivés.

---

## 2.4. Certification

---

Le système fait l'objet de la certification QB.

---

## 2.5. Marquage

---

La Société IFT s'engage à respecter les exigences définies au § 1.1.3 « Identification » de l'Avis Technique ci-avant.

---

## 2.6. Description du processus de fabrication

---

La fabrication des composants des raccords d'extrémité et du tuyau élastomère tressé est réalisée en sous-traitance.

La Société IFT procède dans ses ateliers aux opérations de coupe, d'assemblage et de sertissage.

---

## 2.7. Description de la mise en œuvre

---

Le dimensionnement des réseaux de distribution d'eau chaude et froide sanitaire doit être effectué suivant le DTU 60.11 "Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire".

Lors de la mise en œuvre, il doit impérativement être tenu compte des prescriptions suivantes :

- Toute opération de soudure doit être effectuée à distance suffisante des flexibles (procéder à ces opérations avant montage des flexibles).
- Les flexibles doivent être accessibles. Tout encastrement ou disposition interdisant le remplacement éventuel de l'élément est proscrit.
- Les traversées de murs, planchers ou cloisons doivent être réalisées sous fourreaux.
- Toute tension ou torsion du flexible est à proscrire.
- Aucune charge autre que son poids ne doit être supportée par le flexible.
- Tout contact du flexible avec des parties saillantes est interdit (risque d'usure par frottement).
- Les rayons de courbure minimaux admissibles sont précisés dans le tableau ci-après.

| Désignation | R mini (mm) | R mini (mm)<br>avec calorifuge<br>de 9 mm | Parcours droit<br>après chaque extrémité<br>I = 4 D |
|-------------|-------------|---|---|
| EI08        | 48          | -   | 48  |
| EI10        | 60          | 78  | 56  |
| EI12        | 72          | 90  | 72  |
| EI20        | 112         | 128                                       | 108   |
| EI26        | 140         | 150                                       | 138   |

- Les couples de serrage maximaux des écrous tournants sont les suivants :

| Dimension | Couple (Nm) |
|-----------|-------------|
| 1/8"      | 10          |
| 1/4"      | 20          |
| 3/8"      | 25          |
| 1/2"      | 25          |
| 3/4"      | 40          |
| 1"        | 50          |
| 1"1/4     | 60          |

- Dans le cas des flexibles munis de raccords instantanés « pushfit », les dispositions suivantes doivent être respectées :
  - Couper le tube avec un coupe-tube adapté,
  - Ebavurer soigneusement l'extrémité, intérieurement et extérieurement,
  - Dans le cas de tube PEX ou PB, introduire l'insert dans le tube,
  - Enfoncer le tube dans le raccord jusqu'à la butée en tournant légèrement.

## 2.8. Mode d'exploitation commerciale du produit

La commercialisation en France du système est assurée par l'intermédiaire des réseaux de distributeurs et grossistes.

## 2.9. Résultats expérimentaux

Les résultats d'essais de l'évaluation sur les flexibles intégrant les nouvelles caractéristiques de tressage, ainsi que des raccords instantanés, sont consignés dans les rapports n° CANA 18-039 et CANA 19-034.

L'évaluation de la conformité des flexibles « IFT EPDM » à la norme NF EN 13618 a fait l'objet d'essai, dont les résultats sont consignés dans le rapport QB 10 593 INS23/381.

Depuis la formulation de cet Avis Technique des vérifications périodiques sont effectuées dans le cadre de la certification QB 10. Les résultats obtenus permettent de vérifier la conformité de ces produits aux spécifications annoncées.

### 2.9.1. Données Environnementales<sup>1</sup>

Les flexibles « IFT EPDM » ne font pas l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE). Ils ne peuvent donc revendiquer aucune performance environnementale particulière.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d'être intégrés.

<sup>1</sup> Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis.



### **2.9.2. Autres références**

Les quantités annuelles commercialisées par le titulaire ont été communiquées au CSTB.

## 2.10. Annexe du Dossier Technique

| Désignation                               | EI08   | EI10                    | EI12                    | EI20         | EI26           |
|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| D. intérieur (mm)                         | 8,5  | 9,5                     | 12                      | 20           | 26             |
| D. extérieur tuyau élastomère (mm)        | 11,5   | 13                      | 17                      | 27           | 34             |
| D. extérieur flexible tresse incluse (mm) | 12   | 14                      | 18                      | 28           | 35             |
| D. minimum de passage                     | 6  | 6,8                     | 9                       | 16,5         | 21             |
| P. maxi pour 6°C < $\theta$ < 110°C (bar) | 16   | 16                      | 16                      | 10           | 10             |
| Longueur (mm)                             | Entre 150 et 2000 mm.  |                         |                         |              |                |
| Types de raccords                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccord femelle fixe ou à écrou tournant prisonnier droit ou coudé,</li> <li>- Raccord mâle fixe à filetage extérieur cylindrique ou conique droit ou coudé,</li> <li>- Raccord bicône pour tube cuivre,</li> <li>- Raccord mâle pour robinetterie,</li> <li>- Raccord à embout lisse.</li> </ul> |                         |                         |              |                |
| Filetage raccords                         | G 1/4<br>G 3/8<br>G 1/2<br>G 3/4<br>M10x100<br>M11x100<br>M12x100<br>M15x100   | G 3/8<br>G 1/2<br>G 3/4 | G 3/8<br>G 1/2<br>G 3/4 | G 3/4<br>G 1 | G 1<br>G 1-1/4 |

**Tableau 1 – Gamme et caractéristiques dimensionnelles**

| Désignation  | EI10                    | EI12                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| P. maxi pour 6°C < $\theta$ < 90°C (bar) Circuits de refroidissement | 16                      | 16                      |
| Longueur (mm)  | Entre 150 et 2000 mm.   |                         |
| Filetage raccords standards  | G 3/8<br>G 1/2<br>G 3/4 | G 3/8<br>G 1/2<br>G 3/4 |

**Tableau 2 – Spécifications de domaine d'emploi pour les flexibles avec raccords instantanés « pushfit »**

| DN                                     | 8    | 10   | 13   | 20   | 25   |
|--|------|------|------|------|------|
| Fils inox X5CrNi18-10<br>Diamètre (mm) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
| Nombre de fils                         | 7    | 7    | 9    | 9    | 11   |
| Nombre de fuseaux                      | 24   | 24   | 24   | 32   | 40   |
| Pas du tressage (mm)                   | 26   | 27   | 31   | 51   | 67   |

**Tableau 3 - Caractéristiques du tressage inox**

- Tenue minimale d'une heure à 3 fois la pression de service à 110 °C,
- Tenue aux pressions cycliques, 200 cycles à 5/50b / 90 °C / 0.5 Hz,
- Tenue aux pressions cycliques (endurance) 5/30 bar à 90 °C, 25 000 cycles à la fréquence de 0,5 Hz ;
- Résistance à la corrosion ;
- Caractéristiques de l'élastomère : NF EN 681-1 type WB (une fois par an).
- Analyse de la composition des raccords métalliques par spectrométrie d'émission optique à étincelles :
  - conditions d'essais : NF EN 15079.

**Tableau 4 – Essai de suivi de certification au laboratoire du CSTB**